




Liner piscine, objets gonflables ou pneumatiques (PVC OU PU) Accrocs, déchirures

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES


Kit de Réparation Liner



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Couper une rustine dans le film transparent fourni, adaptée à la taille de la réparation à effectuer, avec un surplus de 2 à 4 cm sur le pourtour.



Appliquer généreusement de la colle sur la rustine, la replier sur elle-même



Sous l'eau, déplier la rustine et l'appliquer immédiatement sur la zone à réparer, en veillant à bien chasser l'eau.



Lisser fermement pour chasser les bulles d'air. Résistance définitive obtenue au bout de 5 jours.

ASTUCE : Pour une réparation hors d'eau, appliquer la colle avec l'applicateur sur les 2 surfaces à assembler. Laisser reposer 10 min., puis appliquer une 2ème couche, attendre qu'elle devienne mate, et ajuster la rustine sur la zone à réparer, en lissant pour bien chasser l'air, en appuyant fortement. Nettoyage avec un solvant polyuréthane.