

Démoulant APW

01/06
Mars 2006

:: DESCRIPTION

APW est une pâte faite d'un mélange de cires molles, d'huiles minérales et de solvant permettant le démoulage de pièces ou de moules à surface tourmentée et poreuse.

:: DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour la réalisation de pièces en mousse dur PU et masse de coulée PU, sur des moules en stratifié polyester, bois ou silicone.

Lubrifiant pour film VAKUFLEX sur moules à surface tourmenté pour le procédé 2 films sous vide.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Coloris	incolore
Consistance	pâteuse
Masse volumique	0,9 g/m ³
Consommation :	50 g/m ² (par couche)
Temps de séchage	15 à 60 minutes
Durée de conservation (dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité)	au minimum 6 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

:: MISE EN ŒUVRE

L'application se fait à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge en couches fines et régulières sur les surfaces nettoyées des moules. Eviter les rayures. Après séchage, polir avec un chiffon doux. Par mesure de sécurité, l'application d'une deuxième couche est conseillée pour s'assurer que toute la surface a bien été couverte.

Après un nouveau lustrage, la pièce peut être réalisée. Il convient de s'assurer que les pores ont bien été obturés. Après plusieurs passages d'APW sur la même forme, celle-ci doit être nettoyée pour éliminer les dépôts.

APW est conseillé comme sous-couche avec d'autres démoulants sur surfaces poreuses.

:: UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE